

GAMME LÉGÈRE

FICHE TECHNIQUE

MALVO-LITE LAT



Panneau latté 5 couches minimum pour une utilisation en milieu intérieur

| | |
|--|--|
| Exigences Norme EN 636 | <u>636-1</u> : Utilisation en milieu intérieur |
| Essences et Qualité | Qualité Face et contre Face : II/III Essence Face et Contre Face : Bois Exotique Essence intérieur : Cryptomeria |
| Dimensions | 1520 x 2530mm |
| Epaisseurs | 25, 30, 35, 40, 50 et 60mm |
| Tolérances dimensionnelles Normes EN 315 | Longueur et largeur : ± 3.5 mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Épaisseur maximale : $ep+0.05ep$ ($ep=25$ et 30) $ep+0.03ep$ ($ep>30$) Épaisseur minimale : $ep-(0.4+0.05ep)$ ($ep=25$ et 30) $ep-(0.4+0.03ep)$ ($ep>30$) Écart d'épaisseur dans un même panneau : 0.8mm |
| Masse Volumique Norme EN 323 | $400\text{kg/m}^3 \pm 30$ |
| Classe de collage Norme EN 314 | Classe 1 - Milieu intérieur |
| Classement formaldéhyde Norme EN 717-2 | E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h |

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01
Email : contact@malvaux.fr