

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

CP ANTIDÉRAPANT TOUT BOULEAU RUSSE



**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ FILMÉ A PLS MINCES
POUR UTILISATION EXTÉRIEURE EN USAGE STRUCTUREL**

Certifié CE²⁺ selon les normes EN 13986 et EN 636

Essence	100% bouleau							
Qualité du film phénolique	Face : I/I – 1 face antidérapante et 1 face lisse Film phénolique antidérapant Dynéa grain négatif 120 g/m ² Film phénolique lisse Dynéa 120 g/m ²							
Traitement des chants	Les quatre chants sont traités avec une peinture hydrofuge							
Dimensions	1250 x 2500 mm et 1525 x 2500 mm							
Epaisseurs	9, 12, 15, 18, 21, 24 et 27mm							
Tolérances dimensionnelles	Epaisseur	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm
	min. (mm)	8.4	11.3	14.2	17.1	19.9	22.5	25.2
	max. (mm)	9.4	12.5	15.6	18.7	20.9	23.7	26.8
	longueur	1250mm		1525mm		2500mm		
largeur	± 3.0mm		± 4.0mm		± 4.0mm			
Collage Norme BS.6566	WBP (Weather and Boil Proof) - Collage extérieur							
Masse Volumique Norme EN 323	670 kg/m ³ ± 30							
Caractéristiques Mécaniques en flexion Norme EN 310	Module d'élasticité (N/mm²)				Contrainte de rupture (N/mm²)			
	sens long : 6300 sens travers : 3800				sens long : 60 sens travers : 38			
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h							
Nombre de plis Colisage	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm	
	7 plis	9 plis	11 plis	13 plis	15 plis	17 plis	19 plis	
	44px	33px	26px	22px	19px	16px	14px	
Applications	Contreplaqué à plis minces très qualitatif adapté à de fortes contraintes Plancher, Podium, remorque, échafaudage...							

Provenance : Russie

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr