

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

CP CINTRABLE



PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ CINTRABLE POUR UTILISATION INTÉRIEURE

Exigences Norme EN 636	636-1: Contreplaqué pour une utilisation en milieu intérieur
Essences et Qualité d'aspect des placages Norme EN 635	100% fromager Qualité Face / Contre face : II / III
Dimensions	2500 x 1220 mm et 1220 x 2500 mm
Epaisseurs	7 et 9 mm
Tolérances dimensionnelles Normes EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : ± 3.5 mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale : $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm
Masse Volumique Norme EN 323	360 kg/m ³ ± 30
Classe de collage Norme EN 314	Classe 1 : Milieu intérieur - Résine Urée Formol
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h
Rayon de courbure	7mm : 150 mm 9mm : 180mm
Colisage	50 panneaux
Applications	Contreplaqué flexible pour réaliser des courbes Agencement, ameublement, décoration...

Provenance : Afrique

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr