

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

CP COFFRAGE MALVO-FILM ÉCO



**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ FILMÉ
POUR UTILISATION EXTÉRIEURE EN USAGE STRUCTUREL**

Certifié CE²⁺ selon les normes EN 13986 et EN 636

Essence	100% peuplier		
Qualité du film phénolique	Face : A/A – Deux faces lisses Film phénolique lisse 120 g/m ²		
Traitement des chants	Les quatre chants sont traités avec une peinture hydrofuge		
Dimensions	2500 x 1250 mm		
Epaisseurs	15, 18 et 21mm		
Collage Norme BS.6566	WBP (Weather and Boil Proof) - Collage extérieur		
Masse Volumique Norme EN 323	530 kg/m ³		
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h		
Colisage	15mm	18mm	21mm
	60px	50px	40px
Applications	Coffrage économique, peu exigeant en propriété mécanique. Adapté pour un usage unique et sans transformation		

Provenance : Chine

Malvaux
SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01
Email : contact@malvaux.fr