

# GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

## CP COFFRAGE TOUT BOULEAU RUSSE



PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ FILMÉ A PLS MINCES  
POUR UTILISATION EXTÉRIEURE EN USAGE STRUCTUREL

Certifié **CE<sup>2+</sup>** selon les normes EN 13986 et EN 636

<b>Essence</b>	100% bouleau							
<b>Qualité du film phénolique</b>	Face : I/I – Deux faces lisses Film phénolique lisse Dynéa 120 g/m <sup>2</sup>							
<b>Traitement des chants</b>	Les quatre chants sont traités avec une peinture hydrofuge							
<b>Dimensions</b>	1250 x 2500 mm et 1500 x 3000 mm							
<b>Epaisseurs</b>	9, 12, 15, 18, 21 et 27mm							
<b>Tolérances dimensionnelles</b>	Epaisseur	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	27mm	
	min. (mm)	8.4	11.3	14.2	17.1	19.9	25.2	
	max. (mm)	9.4	12.5	15.6	18.7	20.9	26.8	
	longueur	1250mm		1500mm		2500mm		3000mm
	largeur	± 3.0mm		± 4.0mm		± 4.0mm		± 5.0mm
<b>Collage</b> Norme BS.6566	WBP (Weather and Boil Proof) - Collage extérieur							
<b>Masse Volumique</b> Norme EN 323	670 kg/m <sup>3</sup> ± 30							
<b>Caractéristiques Mécaniques en flexion</b> Norme EN 310	Module d'élasticité (N/mm <sup>2</sup> )			Contrainte de rupture (N/mm <sup>2</sup> )				
	sens long : 6300 sens travers : 3800			sens long : 60 sens travers : 38				
<b>Classement formaldéhyde</b> Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m <sup>2</sup> h							
<b>Nb. Plis / Colisage</b>	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	27mm		
	7 plis	9 plis	11 plis	13 plis	15 plis	19 plis		
	44px	33px	26px	22px	19px	14px		
<b>Applications</b>	Contreplaqué à plis minces très qualitatif, construction, industries, emballage. Adapté à des réemplois de 8 à 20 fois et plus suivant utilisations et utilisateurs							

Provenance : Russie

# Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr