

# GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

## CP TOUT ÉPICÉA SPRUCE



**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ  
POUR UTILISATION EN EXTÉRIEURE ABRITÉ EN USAGE STRUCTUREL**

**Certifié CE<sup>2+</sup> selon les normes EN 13986 et EN 636**

<b>Exigences</b> Norme EN 636	636-2: Contreplaqué pour une utilisation en milieu humide					
<b>Essences et Qualité d'aspect des placages</b> Norme EN 635	100% Epicéa Qualité Face / Contre face : II / III					
<b>Dimensions</b>	2500 x 1250 mm					
<b>Epaisseurs</b>	9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 et 24mm					
<b>Tolérances dimensionnelles</b> Normes EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : $\pm 3.5$ mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale : $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm					
<b>Masse Volumique</b> Norme EN 323	460 kg/m <sup>3</sup> $\pm 30$					
<b>Classe de collage</b> Norme EN 314	Classe 3 : Milieu extérieur - Résine Phénolique					
<b>Classement formaldéhyde</b> Norme EN 717-2	E1 – Dégagement $\leq 3.5$ mg/m <sup>2</sup> h					
<b>Colisage</b>	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm
	110px	80px	65px	55px	45px	40px
<b>Applications</b>	Contreplaqué polyvalent, très bon rapport qualité prix. Construction, bâtiments agricoles, emballage, coffrage...					

Provenance : Finlande  
Certifié PEFC sur demande



PEFC™ 10-31-1772 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / [pefc-france.org](http://pefc-france.org)

# Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare  
17330 LOULAY – France  
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01  
Email : [contact@malvaux.fr](mailto:contact@malvaux.fr)