

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

CP TWIN OKOUMÉ



**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ
POUR UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE EN USAGE STRUCTUREL**

Certifié CE²⁺ selon les normes EN 13986 et EN 636

Exigences Norme EN 636	636-1: Contreplaqué pour une utilisation en milieu intérieur 636-3: Contreplaqué pour une utilisation en milieu extérieur																				
Essences et Qualité d'aspect des placages Norme EN 635	Faces : Okoumé Intérieurs : Peuplier Qualité Face / Contre face : II / III																				
Dimensions	2500 x 1220 mm et 3100 x 1530 mm																				
Epaisseurs	5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 22 ; 25 ; 30 et 40mm																				
Tolérances dimensionnelles Normes EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : ± 3.5 mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale : $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm																				
Masse Volumique Norme EN 323	430 kg/m ³ ± 30																				
Classe de collage Norme EN 314	<u>Classe 1</u> : Milieu intérieur - Résine Urée Formol <u>Classe 3</u> : Milieu extérieur - Résine Mélamine Urée Formol ou résine Phénolique																				
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h																				
Colisage	<table border="1"><tr><td>5mm</td><td>8mm</td><td>10mm</td><td>12mm</td><td>15mm</td><td>18mm</td><td>22mm</td><td>25mm</td><td>30mm</td><td>40mm</td></tr><tr><td>80px</td><td>60px</td><td>50px</td><td>40px</td><td>35px</td><td>30px</td><td>20px</td><td>20px</td><td>10px</td><td>10px</td></tr></table>	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm	40mm	80px	60px	50px	40px	35px	30px	20px	20px	10px	10px
5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm	40mm												
80px	60px	50px	40px	35px	30px	20px	20px	10px	10px												
Applications	Contreplaqué très qualitatif, adapté pour toutes vos exigences. Mobilier, Structure, Agencement...																				

Provenance : Europe
Certifié PEFC sur demande



PEFC[®] 10-31-1772 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr