


GAMME ESSENCES FINES

FICHE TECHNIQUE

MALVO-FIB milieu sec

PANNEAU DECORATIF REPLAQUE D'ESSENCES FINES SUR SUPPORT MDF
Conforme à la norme **EN 622-5 MDF standard pour une utilisation en milieu sec**

Essences Fines Face et contre-Face	<u>Placages tranchés de 0,6mm :</u> Acajou, Aniégéré, Bouleau, Châtaignier, Chêne, Erable US, Framiré, Frêne, Hêtre naturel, Hêtre étuvé, Koto, Mélèze, Merisier de France, Merisier US, Movingui, Niangon, Noyer de France, Noyer US, Orme US, Pin, Pin d'Orégon, Poirier, Sapelli, Sapin, Sycomore, Teck...
Qualité des essences fines	Gamme Prestige : <ul style="list-style-type: none">• Face qualité Eb - Ebénisterie homogène en structure et couleur• Contre-Face qualité B – même essence que la face Gamme Décorative : <ul style="list-style-type: none">• Face qualité Eb - Ebénisterie• Contre-Face qualité B – même essence que la face Gamme Classique : <ul style="list-style-type: none">• Face qualité A• Contre-Face qualité B – même essence que la face
Support	Panneau MDF standard conforme à la norme EN 622-5 pour une utilisation en milieu sec
Dimensions	2400 x 1220 mm, 3020 x 1200 mm et 2500 x 1220 mm.
Epaisseurs	5, 11, 13, 16, 19, 23, 26, 31 et 39 mm
Tolérances dimensionnelles normes XP B 54-202 - EN 324	Longueur et largeur : ± 1mm/m Rectitude des bords et equerrage : 1mm/m Epaisseur ≤ 19mm : ± 0.2mm Epaisseur > 19mm : ± 0.3mm
Masse Volumique norme EN 323	730 kg/m ³ ± 50
Qualité du collage	<u>Support MDF</u> : Conforme à une utilisation en milieu sec <u>Collage essences fines</u> : milieu sec – norme XP B 54-202
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1
Classement Feu Norme EN 13501-1	D,s2,d0 - Epaisseur ≥ à 9mm
	Certifié PEFC sur demande, avec les essences suivantes : Bouleau, Châtaignier, Chêne, Erable US, Frêne, Hêtre naturel, Hêtre étuvé, Mélèze, Merisier de France, Merisier US, Noyer US, Orme US, Pin, Sapin, Sycomore.

Prestations optionnelles : découpe des panneaux à dimensions, placage des chants, perforations, vernissage, usinage des chants, support type MDF-LA

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr