

# GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

## CP TOUT PEUPLIER



**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ  
POUR UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE EN USAGE STRUCTUREL**

**Certifié CE<sup>2+</sup> selon les normes EN 13986 et EN 636**

<b>Exigences</b> Norme EN 636	<u>636-1</u> : Contreplaqué pour une utilisation en milieu intérieur <u>636-3</u> : Contreplaqué pour une utilisation en milieu extérieur									
<b>Essences et Qualité d'aspect des placages</b> Norme EN 635	100% Peuplier Qualité Face / Contre face : II / III									
<b>Dimensions</b>	2500 x 1220 mm et 2520 x 1870 mm									
<b>Epaisseurs</b>	5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 et 25 mm									
<b>Tolérances dimensionnelles</b> Normes EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : $\pm 3.5$ mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale : $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm									
<b>Masse Volumique</b> Norme EN 323	420 kg/m <sup>3</sup> $\pm 30$									
<b>Classe de collage</b> Norme EN 314	<u>Classe 1</u> : Milieu intérieur - Résine Urée Formol <u>Classe 3</u> : Milieu extérieur - Résine Mélamine Urée Formol ou Résine Phénolique									
<b>Classement formaldéhyde</b> Norme EN 717-2	E1 – Dégagement $\leq 3.5$ mg/m <sup>2</sup> h									
<b>Colisage</b>	3mm	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
	150px	100px	60px	50px	40px	35px	30px	20px	20px	10px
<b>Applications</b>	Contreplaqué léger, stable, support décoratif. Mobilier, équipement, véhicule, stand, agencement...									

Provenance : Europe  
Certifié PEFC sur demande



PEFC™ 10-31-1772 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

**Malvaux**  
SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare  
17330 LOULAY – France  
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01  
Email : contact@malvaux.fr