

# GAMME ESSENCES FINES

FICHE TECHNIQUE

## MALVO-CP milieu humide

PANNEAU DECORATIF REPLAQUE D'ESSENCES FINES SUR SUPPORT CONTREPLAQUE

Conforme à la norme **EN 636-2 pour une utilisation en milieu humide**

<b>Essences Fines Face et contre-Face</b>	<u>Placages tranchés de 0,6mm :</u> Acajou, Aniégéré, Bouleau, Châtaignier, Chêne, Erable US, Framiré, Frêne, Hêtre naturel, Hêtre étuvé, Koto, Méléze, Merisier de France, Merisier US, Movingui, Niangon, Noyer de France, Noyer US, Orme US, Pin, Pin d'Orégon, Poirier, Sapelli, Sapin, Sycomore, Teck...
<b>Qualité des essences fines</b>	<b>Gamme Prestige :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Face qualité Eb - Ebénisterie homogène en structure et couleur</li><li>• Contre-Face qualité B – même essence que la face</li></ul> <b>Gamme Décorative :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Face qualité Eb - Ebénisterie</li><li>• Contre-Face qualité B – même essence que la face</li></ul> <b>Gamme Classique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Face qualité A</li><li>• Contre-Face qualité B – même essence que la face</li></ul>
<b>Support</b>	Panneau de contreplaqué conforme à la norme EN 636-2 pour une utilisation en milieu humide
<b>Dimensions</b>	2500 x 1220 mm, 2500 x 1530 mm et 3100 x 1530 mm.
<b>Epaisseurs</b>	4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25 et 30 mm.
<b>Tolérances dimensionnelles</b>  normes XP B 54-202 - EN 324	Longueur et largeur : $\pm 1\text{mm/m}$ Rectitude des bords et equerrage : $1\text{mm/m}$ Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale: $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm
<b>Masse Volumique</b> norme EN 323	$520\text{ kg/m}^3 \pm 30$
<b>Qualité du collage</b>	<u>Support contreplaqué</u> : Classe 2 (milieu humide) - norme EN 314 <u>Collage essences fines</u> : milieu humide – norme XP B 54-202
<b>Classement formaldéhyde</b> Norme EN 717-2	E1
<b>Classement Feu</b> Norme EN 13501-1	D,s2,d0 - Epaisseur $\geq$ à 9mm

Prestations optionnelles : découpe des panneaux à dimensions, placage des chants, perforations, vernissage, usinage des chants

# Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : [contact@malvaux.fr](mailto:contact@malvaux.fr)