

LATTÉ BRUT



LATTÉ BRUT

UN CONTREPLAQUÉ 3 PLIS POUR UTILISATION INTÉRIEURE

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau latté selon norme EN636-1

Intérieur Peuplier – faces Fromager (selon EN 635)

Origine : Italie

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE - certifié PEFC™ - (FSC® sur demande)

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 315 et 324 tolérances dimensionnelles - L/l : +/- 1,0 mm - équerrage : 1 mm/m – épaisseur +/- 0,2 mm

EN 314 classe de collage 1 (intérieur) - Résine Urée Formol

EN 717-2 dégagement de formaldéhyde E1 ≤ 3.5 mg/m² h

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.

FORMATS STANDARDS EN MM

1220 x 2500 mm et 1550 x 3500 mm

Épaisseurs (mm)	15	18	22
Colisage	25	35	25
Masse volumique	420 kg/m ³ +/-30 %		

Autres épaisseurs / autres formats sur demande.

APPLICATIONS

Agencement, mobilier, support de finition...