


GAMME ESSENCES FINES

FICHE TECHNIQUE

MALVO-CP milieu sec

PANNEAU DECORATIF REPLAQUE D'ESSENCES FINES SUR SUPPORT CONTREPLAQUE

Conforme à la norme **EN 636-1** pour une utilisation en milieu sec

Essences Fines Face et contre-Face	<u>Placages tranchés de 0,6mm</u> : Acajou, Aniégéré, Bouleau, Châtaignier, Chêne, Erable US, Framiré, Frêne, Hêtre naturel, Hêtre étuvé, Koto, Mélèze, Merisier de France, Merisier US, Movingui, Niangon, Noyer de France, Noyer US, Orme US, Pin, Pin d'Orégon, Poirier, Sapelli, Sapin, Sycomore, Teck...
Qualité des essences fines	Gamme Prestige : <ul style="list-style-type: none">• Face qualité Eb - Ebénisterie homogène en structure et couleur• Contre-Face qualité B – même essence que la face Gamme Décorative : <ul style="list-style-type: none">• Face qualité Eb - Ebénisterie• Contre-Face qualité B – même essence que la face Gamme Classique : <ul style="list-style-type: none">• Face qualité A• Contre-Face qualité B – même essence que la face
Support	Panneau de contreplaqué conforme à la norme EN 636-1 pour une utilisation en milieu sec
Dimensions	2500 x 1220 mm, 2500 x 1530 mm et 3100 x 1530 mm
Epaisseurs	4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 30, et 40 mm.
Tolérances dimensionnelles normes XP B 54-202 - EN 324	Longueur et largeur : $\pm 1\text{mm/m}$ Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale: $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm
Masse Volumique norme EN 323	$450\text{ kg/m}^3 \pm 30$
Qualité du collage	<u>Support contreplaqué</u> : Classe 1 (milieu intérieur) - norme EN 314 <u>Collage essences fines</u> : milieu sec – norme XP B 54-202
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1
Classement Feu Norme EN 13501-1	D,s2,d0 - Epaisseur \geq à 9mm
 PEFC 10-31-1772	Certifié PEFC sur demande, avec les essences suivantes : Bouleau, Châtaignier, Chêne, Erable US, Frêne, Hêtre naturel, Hêtre étuvé, Mélèze, Merisier de France, Merisier US, Noyer US, Orme US, Pin, Sapin, Sycomore.

Prestations optionnelles : découpe des panneaux à dimensions, placage des chants, perforations, vernissage, usinage des chants

Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr