

LES CONTREPLAQUÉS

# EUCAFORM



# EUCAFORM

## CONTREPLAQUE TOUT EUCALYPTUS FILMÉ LISSE, CONVIENT AUX APPLICATIONS DE COFFRAGE EXIGEANTES

### COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau tout eucalyptus à plis sélectionnés.

Revêtu d'un film phénolique 160 gr/m<sup>2</sup> sur les deux faces – protégés par une peinture hydrofuge.

Origine Chine.

Contreplaqué répondant aux exigences du Règlement Bois de l'Union Européenne – certifié FSC®

### CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986 attestation de conformité CE2+

EN 315 tolérances dimensionnelles - L/l : +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm

EN 314-2 classe de collage 3 (extérieur)

EN 12460-3 dégagement de formaldéhyde E1

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.

### FORMATS STANDARDS EN MM

2500 x 1250

|                 |                                      |    |
|-----------------|--------------------------------------|----|
| Épaisseurs (mm) | 15                                   | 18 |
| Nombre de plis  | 9                                    | 11 |
| Colisage*       | 60                                   | 50 |
| Masse volumique | env. 600 kg/m <sup>3</sup> (+/- 10%) |    |

\*Le nombre de panneaux par colis peut varier en fonction des arrivages.

### PROPRIÉTÉS

|                     |                       |                                 |                      |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Module d'élasticité | 4000N/mm <sup>2</sup> | Emission formaldéhyde           | E1                   |
| Réaction au feu     | D-s2, d0              | Résistance à la flexion $\perp$ | 30 N/mm <sup>2</sup> |

Valeurs indicatives

SYLVACO - 21 rue de la gare - 17330 LOULAY - FRANCE

Tél. : 05 46 33 68 00 | [info@sylvaco.fr](mailto:info@sylvaco.fr) | <https://www.malvaux.com/sylvaco/>